

FICHA DE CONSULTA · RESUMEN TÉCNICO

Stoneshield Wet Look

Código reportado: STHWL | Presentaciones: 1 L, 3.8 L y 20 L

- Realza el tono con efecto húmedo.
- Brillo variable según piedra y aplicación.
- Ayuda a repeler agua; permeable al vapor.

Materiales y usos

Mármol, granito, recinto, laja, caliza, pizarra y barro tipo Saltillo.

Propiedades reportadas

|                           |                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Composición               | Mezcla de siloxano y resina de silicona.                       |
| Contenido activo          | 100%; sin solventes según ficha.                               |
| Aspecto                   | Líquido transparente.                                          |
| Densidad a 23 °C          | 1.01-1.06 g/cm³                                                |
| Viscosidad a 80 °C        | < 100 cP                                                       |
| Punto de inflamación      | > 200 °C                                                       |
| Rendimiento orientativo   | 5-20 m²/L por mano; cambia con la porosidad.                   |
| Temperatura de aplicación | Superficie entre 5 y 35 °C.                                    |
| Prueba de repelencia      | A partir de 24 h; hasta 72 h con humedad o alta absorción.     |
| Uso del área              | Mínimo 24 h y superficie seca; preferible 72 h para uso pleno. |

La intensidad y el brillo se validan con una prueba; no se ofrece un brillo uniforme para todas las piedras.

Antes de aplicar

Probar en un área discreta antes de tratar la superficie completa.

Aplicar sobre piedra estable, limpia y seca; revisar tratamientos previos.

Usar guantes, protección ocular y ventilación; mantener fuera del alcance de niños. No mezclar productos.

El sellado reduce absorción; no sustituye impermeabilización ni vuelve la piedra inmune a manchas o ácidos.

Documento de consulta elaborado por Tempus con información revisada. No es la ficha original del fabricante ni sustituye la etiqueta, el método completo de aplicación o la hoja de seguridad del producto.